

Bosnainspekt d.o.o. Sarajevo

PJ Laboratorija Vogošća

Adresa: Igmanska 36, 71320 Vogošća
ID broj: 4200336220002
Poreznibroj: 01071554
Kantonalni Sud Sarajevo UF/I-969/02

e-mail: bosnains@bih.net.ba
Tel: 033/ 896-100
Fax: 033/ 896-055

IZVJEŠTAJ LABORATORIJSKE ANALIZE BROJ: 193/17

Za netkani tekstil, tekstil i proizvode od tekstila

1. Organizator:		5. Boja:	Tamno plava
2. Nalogodavac:	L&L Company	6. Datum prijema:	21.08.2017.
3. Broj naloga:	193/17	7. Datum analize:	23.08.2017.
4. Vrsta uzorka:	Tkanina art. MASTER keper (3/1)	8. Tenderska dokumentacija:	

Uzorak kondicioniran po zahtjevu standarda

Rok valjanosti izvještaja 6 (šest) mjeseci

Metode ispitivanja	Ispitivani parametri	Mjerne jedinice	Deklarisana vrijednost	Rezultati ispitivanja	Mjerna nesigurnost
ISO 1833-11:14	³⁾ Sirovinski sastav				
	- pamuk	%		34,5	
	- poliester	%		65,5	
ISO 3801 :77	³⁾ Masa (Metoda 5)	g/m ²		204	
EN ISO 13934-1:13	³⁾ Prekidna sila (Metoda trake)	daN		Osnova 137,6 Potka 67,2	
EN ISO 13934-1:13	³⁾ Prekidno izduženje	%		Osnova 18,4 Potka 18	
ISO 5077:11	Skupljanje na pranje 60 °C osnova/potka	%		do -2/-1,5	
BAS EN 1049-2:10	Gustina žica osnova/potka	žica/10 cm		450/220	
ISO 5084:96	Debljina	mm		0,35	
JUS.F.S2.014	Širina	cm sa ivicom		153	

POSTOJANOST BOJE

ISO 105-CO6:13	Pranje 60 °C	Siva skala		4,4-5	
BAS EN ISO105-E04:13	Znoj kombinovani			4,4-5	
ISO 105-D01	Hemijsko čišćenje			4-5,4-5	
BAS EN ISO105-X11:14	Peglanje 150 °C			4-5,4-5	
ISO 105-X12:02	³⁾ Određivanje postojanosti boje na otiranje			Osnova suho 4-5 mokra 4	Potka suho 4-5 mokra 4


NAČIN ODRŽAVANJA

⁴⁾ZAKLJUČAK:

Tehnički rukovodilac
Bećirović
mag.ing.hemije Šejla Bećirović



Rukovodilac laboratorije
Džananović
dipl.ing.hemije Šejla Džananović



- Napomena: ¹⁾ Proširena mjerna nesigurnost
²⁾ Podugovorena metoda
³⁾ Akreditovana metoda
⁴⁾ Ovaj zaključak nije dio akreditovanog skupa



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
Zabranjeno umnožavanje, izuzev u cijelini i uz saglasnost Laboratorije.